



DANE TECHNICZNE  
 PŁYTA LAMINOWANA STANDARD  
 TECHNICAL DATA SHEET  
 STANDARD MELAMINE FACED BOARD

WERSJA 1/2011 **VERSION 1/2011**  
 STRONA 1/1 **SIDE 1/1**

WYMAGANIA DLA PŁYT LAMINOWANYCH W OPARCIU O NORMĘ PN-EN 14 322  
**REQUIREMENTS FOR MELAMINE FACED BOARD ACCORDING TO NORM PN-EN 14 322**

WŁAŚCIWOŚCI PROPERTIES	JEDNOSTKI UNITS	WYMAGANIA REQUIREMENTS		METODA BADANIA TEST STANDARD
<b>GRUBOŚĆ THICKNESS</b>				
	mm	8-40		EN 14323
<b>TOLERANCJA GRUBOŚCI DENSITY TOLERANCE</b>				
	mm	≤ 20	> 20	
	mm	± 0,3 dla klasy ścieralności 1 i 2 + 0,5/- 0,3 dla klasy 3A, 3B i klasy 4 wg tablicy 2 normy PN EN 14322 <b>± 0,3 FOR CLASS 1 AND CLASS 2 RESISTANCE TO ABRASSION +0,5/-0,3 FOR CLASS 3A, 3B AND CLASS 4 ACCORDING TO TABLE 2 NORM PN-EN 14322</b>	+/- 0,5	EN 14323
<b>TOLERANCJA WYMIARÓW DŁUGOŚCI/SZEROKOŚCI FORMAT BRUTTO LENGTH /WIDTH TOLERANCE STANDARD SIZE BRUTTO</b>				
	mm	± 5		EN 14323
<b>TOLERANCJA WYMIARÓW DŁUGOŚCI/SZEROKOŚCI FORMATKI LENGTH /WIDTH TOLERANCE CUT TO SIZE</b>				
	mm	± 2		EN 14323
<b>WADY POWIERZCHNI DEFECTS ON SURFACE</b>				
	mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> mm/m <sup>2</sup>	PUNKTOWE ≤ 2 <b>POINTS ≤ 2</b> NA DŁUGOŚCI ≤ 20 <b>LENGTH ≤ 20</b>		EN 14323
<b>ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIE RESISTANCE TO SCRATCHING</b>				
	N	1,5		EN 14323
<b>ODPORNOŚĆ NA ZAPLAMIENIE RESISTANCE TO STAINING</b>				
	SKALA RATING	≥ 3		EN 14323
<b>ODPORNOŚĆ NA PĘKANIE RESISTANCE TO CRACKING</b>				
	SKALA RATING	≥ 3		EN 14323
<b>PŁASKOŚĆ FLATNESS</b>				
	mm/m	≤ 2 (tylko dla płaskich powierzchni) <b>≤ 2 (ONLY FOR BALANCED SURFACES)</b>		EN 14323
<b>EMISJA FORMALDEHYDU E1 FORMALDEHYDE EMISSION E1 CLASS</b>				
	mg/m <sup>2</sup> h	3,5		EN 717-2